

Capacryl Holzschutz-Grund

Водорозчинна безбарвна ґрунтовка для захисту дерев'яних поверхонь з профілактичною дією проти плісняви та грибка. Тільки для зовнішніх робіт.



Опис продукту

Сфера застосування	<p>Просочуюча ґрунтовка для дерев'яних елементів (вікон, дверей, віконниць, воріт, обшивки і т.п.) і дерев'яних деталей (заборів, балконних парапетів, альтанок і т.п.). Тільки для зовнішнього застосування.</p> <p>Продукт Capacryl Holzschutz-Grund служить для захисту від грибків та плісняви для дерев'яних поверхонь, що не піддаються статичним навантаженням. Зовнішні двері і вікна можна покривати ґрунтовкою Capacryl Holzschutz-Grund з усіх боків.</p>
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ розбавляється водою ■ профілактичний захист від грибків, що руйнують деревину ■ чудова проникаюча здатність
В'язуче	<ul style="list-style-type: none"> ■ алкідна емульсія. ■ вид продукту: засіб для захисту деревини (PA 8) ■ реєстраційний номер (BauA): N-40498 ■ вміст діючої речовини: 8 г/л пропіконазол та 4 г/л IPBC (3 йодо-2 пропініл бутил карбамат).
Упаковка/Розмір тари	750 мл, 2,5 л, 10 л
Колірні відтінки	без кольору
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці 24 місяці.
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щільність: бл. 1,01 г/см³

Застосування

Придатні основи	<p>Без покриття, стандартні та нестандартні за розміром дерев'яні елементи. Поверхня повинна бути чистою, сухою, володіти здатністю до навантажень, не мати розділяючих речовин.</p> <p>Вологість стандартних за розміром дерев'яних елементів не повинна перевищувати 13%, для нестандартних за розміром дерев'яних елементів – 15%.</p> <p>Необхідно дотримуватись принципів конструктивного захисту деревини, які являються передумовою тривалого строку служби дерев'яних поверхонь з покриттям.</p>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Структура покриття

Поверхня	Застосування	Підготовка поверхні	Просочування	Ґрунтування	Проміжне покриття	Фінішне покриття
Стандартні та нестандартні за розміром дерев'яні елементи	зовнішнє	BFS № 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capadur Color	Capadur Color
Стандартні за розміром дерев'яні елементи	зовнішнє	BFS № 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capacryl PU-Vorlack или Capacryl PU-Gloss / PU-Satin	Capacryl PU-Gloss / PU-Satin

1) На дерев'яні поверхні з вмістом фарбуючих речовин завжди наносити Capacryl Holz-IsoGrund, на нерівності та задирки – 2 шари.

Витрата

Мінімальна витрата бл. 80 – 100 мл/м² на шар, в залежності від вбираючої здатності поверхні. Мінімальна витрата необхідна для ефективного захисту деревини бл. 120-140 мл/м². Приведені витрати являються орієнтовними даними та залежать від властивостей поверхні. Точна витрата визначається при пробному нанесенні.

Умови застосування

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+ 5 °C для матеріалу, поверхні та навколишнього середовища.

Період висихання

При 20°C та 65% відносній вологості повітря	Поверхня суха на дотик	На поверхню можна наносити наступне покриття
час	2 години	24 години

При більш низькій температурі та більш високій вологості повітря час висихання збільшується.

Очищення інструментів

Відразу після застосування промити інструменти водою.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

Шкідливо для водних організмів, може чинити на водойми шкідливий вплив. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не викидати в навколишнє середовище. Особливі вказівки знаходяться в паспорті безпеки. Може викликати алергічні реакції. Зберігати ємності щільно закритими в добре провітрюваному місці. Не вдихати аерозоль від розпилення. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунт.

Загальні вказівки:

При роботі не їсти, не пити, не курити. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При потрапленні на шкіру відразу ретельно промити великою кількістю води з милом. При ковтанні відразу звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку. Зберігати далеко від продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин. Необхідно одягати захисний одяг, взуття та окуляри. Цей захисний засіб для деревини містить біологічно активні речовини, що захищають деревину від шкідників. Даний засіб може використовуватися тільки відповідно до наведених вказівок для застосування. Неправильне застосування може призвести до шкідливого впливу на здоров'я і навколишнє середовище. Не застосовувати препарат безпосередньо поблизу води. Продукт не повинен потрапити в воду, ґрунт і каналізацію. Не застосовувати препарат у внутрішніх приміщеннях, парниках і саунах. Не використовувати для дерева, що знаходиться в безпосередньому контакті з продуктами харчування, кормами або рослинами або використовуюваного для будівництва вуликів. Зберігати тільки в оригінальній упаковці. Після використання упаковку щільно закрити. Продукт отруйний для риб, і для організмів, які є кормом для риб. Не зберігати при температурі нижче +5 і вище +30

Утилізація

Для утилізації тільки порожні ємності. Упаковка з залишками продукту здається в пункт збору старих лаків. Номер європейського каталогу відходів (ЕАК): 030205 - інші засоби для захисту деревини, що містять шкідливі речовини.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

для даного продукту (кат. А/h): 30 г/л (2010).
Цей продукт містить макс. 30 г/л ЛОС.

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

- 8 г/л Propiconazol - пропіконазол
- 4 г/л IPBC - 3 йодо-2 пропініл бутіл карбамат.

Детальні вказівки
Центр обслуговування клієнтів

Дивіться в паспорті безпеки.
Телефон: +38 (044) 379 06 91
Факс: +38 (044) 379 06 85
e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація CC033R NOE · Видання: October 2017

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.