Histolith® Antik-Lasur

Мінеральна лазур для створення декоративних фінішних покриттів всередині та зовні

ColorExpress

Опис продукту

Сфера застосування	**Histolith® Antik-Lasur** - безбарвний концентрат лесуючої фарби для отримання декоративних матових фінішних покриттів, наприклад, поверхні на історичних будівлях. Особливо підходить для збереження структури на натуральному камені.
Властивості	■ благородна матова поверхня; ■ відмінна атмосферостійкість; ■ водовідштовхувальні властивості, величина w = 0,05 кг/м²√год; ■ чудова пропускна здатність для водяної пари, величина sd <0,01 м; ■ висока пропускна здатність для вуглекислого газу; ■ високо лужний, значення pH прибл. 11.
В'яжуче	Рідке калієве скло з органічними добавками згідно DIN 18363 абз.2.4.1
Упаковка/Розмір тари	5л; 10л
Колірні відтінки	Прозорий Можливе тонування машинним способом в системі ColorExpress неорганічними пігментами. Відтінок і бажана ступінь прозорості лазурі визначається при пробному нанесенні.
Ступінь глянцю	Глибоко-матовий.
Зберігання	■ Зберігати в прохолодному місці, не допускати замерзання. ■ Зберігати матеріал тільки в пластикових ємностях.
Технічна характеристика	■ Щільність: ~1,0 г/см³

Застосування

Придатні основи	Основа повинна бути міцною, сухою, володіти стійкістю до навантажень, не містити забруднень і речовин, що погіршують адгезію.
Підготовка основи	**Зовнішні поверхні** **Нові штукатурки груп розчинів PI, PII та PIII/мінімальна міцність на стискання згідно до DIN EN 998-1 з 1Н/мм²:** Перед нанесенням покриття необхідно витримати поверхню 7 днів. Видаліть шари агломерату за допомогою Histolith® Fluat. **Старі штукатурки без покриття розчинних груп PI, PII та PIII/мінімальна міцність на стискання згідно до DIN EN 998-1 з 1Н/мм² та старі мінеральні покриття:** Добре очистіть поверхню. Видаліть більш слабкі шари. Базове покриття з силікатним закріплювачем Histolith®, розведеним у воді від 2:1 до 1:1 залежно від поглинальної здатності основи.

CAPAROL

Місця ремонту штукатурки: Тип і структура ремонтного розчину повинні відповідати старій штукатурці, а також добре схопитися і затвердіти перед фарбуванням. Покрийте всі штукатурні ремонти Histolith® Fluat і змийте.

Натуральний камінь: В якості основи підходить тільки поглинальний природний камінь. Створіть тестову поверхню та перевірте сумісність фарби. Добре очистіть поверхню. Зверніть увагу: У випадку натурального каміння з водорозчинними компонентами вони можуть розпускатися на пофарбованій поверхні та спричиняти плями.

Ділянки, уражені грибком або водоростями: Рекомендовано вологе очищення поверхонь, уражених грибками або водоростями. Після висихання нанесіть на поверхні Capatox і дайте висохнути.

Внутрішні поверхні

Нові штукатурки груп розчинів PI, PII та PIII/мінімальна міцність на стискання згідно до DIN EN 998-1 з 1Н/мм²: Залишити мінімум на 1 тиждень. Видалити агломераційний шар за допомогою Histolith® Fluat.

Гіпсові штукатурки розчинної групи PIV/мінімальна міцність на стискання згідно до DIN EN 998-1 з 2Н/мм²: На суцільну штукатурку: ґрунтувати Histolith® Mineralin. Зміцніть м'яку гіпсову штукатурку Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Відшліфуйте та очистіть гіпсову штукатурку з агломерацією, заґрунтуйте Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Після ретельного висихання нанесіть проміжний шар Histolith® Mineralin.

Гіпсокартон: Відшліфуйте та заґрунтуйте Histolith® Mineralin. Закріпіть Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Базове покриття з Histolith® Mineralin. Для панелей з водорозчинними інгредієнтами, що знебарвлюються, заґрунтуйте Caparol Aqua-Sperrgrund (дотримуйтеся паспорту даних BFS №12).

Гіпсокартон: Ґрунтування Histolith® Mineralin.

Бетон: Видалити будь-які залишки антиадгезиву.

Старі стійкі, матові шари емульсійної фарби: Добре очистіть поверхню. Базове покриття з Histolith® Mineralin.

Покриття клейової фарби: Ретельно змити. Базове покриття Dupa Putzfestiger і проміжне покриття Histolith® Mineralin.

Місця, уражені цвіллю: Змити цвіль. Після висихання нанесіть на поверхні Capatox і дайте висохнути.

Примітка щодо використання глибоких ґрунтовок на основі розчинників: У деяких сферах застосування технічно необхідним є використання глибокої ґрунтовки на основі розчинників. Тільки безароматичний Dupa Putzfestiger підходить для використання в приміщенні. Незважаючи на те, що він не містить ароматичних речовин, при використанні всередині приміщення накопичуються розчинники та з'являється запах. Під час обробки забезпечте достатню вентиляцію та належні заходи безпеки праці.

Метод нанесення

Залежно від бажаного ефекту на поверхні, можна наносити за допомогою пензликів, щітки, натуральної губки або тканини.

Структура покриття

Використовувати матеріал тільки в тонованому вигляді.

Нанесення глазурі на натуральний камінь:
Базове, проміжне та фінішне покриття, наносьте відповідно до бажаної прозорості за допомогою максимум 20% силікатного фіксатора Histolith, розведеного водою 2:1.

Декоративні лакові покриття фасадних поверхонь:
Мінеральні основи з високою та нерівномірною поглинальною здатністю або мінеральні основи, які шліфуються на поверхні, заґрунтуйте силікатним фіксатором Histolith®, розведеним у воді від 2:1 до 1:1 залежно від поглинальної здатності основи. Непрозора ґрунтовка або проміжне покриття білого або злегка тонованого Histolith® Mineralin відповідно до наступного шару лазурі. Фінішний шар залежно від бажаного ефекту, 1-3 шари, відрегульовані залежно від бажаної прозорості за допомогою максимум 10% Histolith Silicate Fixative, розведеного водою 2:1.

Декоративні лакові покриття внутрішніх стін:
Мінеральні основи з високою та нерівномірною поглинальною здатністю або мінеральні основи, які шліфуються на поверхні, заґрунтуйте силікатним фіксатором Histolith®, розведеним у воді від 2:1 до 1:1 залежно від поглинальної здатності основи. Непрозора ґрунтовка або проміжне покриття білого або злегка тонованого Histolith® Mineralin відповідно до наступного шару лазурі. Фінальний шар залежно від бажаного ефекту, 1-3 шари, відрегульовані залежно від бажаної прозорості за допомогою максимум 10% Histolith Silicate Fixative, розведеного водою 2:1.

Витрата

прибл. 80-100 мл/м² на один шар на гладкій основі. На шорсткуватих поверхнях відповідно більше. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Умови застосування

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+8°C для матеріалу, основи та повітря.

Період висихання	При 20°C і відносній вологості повітря 65% після 12 години поверхня суха і готова до фарбування, після 24 годин стійка до дощу.
Очищення інструментів	Одразу ж після використання промити водою.
Вказівки	Щоб уникнути смуг та стиків, нанесіть матеріал "мокрим по мокрому" за один підхід. Не підходить для горизонтальних або похилих поверхонь, які піддаються постійному впливу води. Не використовуйте під прямими сонячними променями, високими температурами, сильним вітром, надзвичайно високою вологістю, туманною вологістю або дощем. При необхідності прикріпіть сітку для риштувань або брезент. Остерігайтеся нічних заморозків. **Заходи для захисту поверхні:** Ретельно покрийте суміжні з робочою зоною поверхні, особливо скло, кераміку, фарбу, клінкер, природний камінь, метал і дерево.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не викидати в каналізацію, водойми і в ґрунт. Професійний користувач може запросити паспорт безпеки матеріалу.
Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	для категорії цього продукту (Кат. A/a): 30 г/л (2010). Цей продукт містить максимум 1 г/л ЛОС.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua