Capatect CarbonSpachtel

Армуюча маса на емульсійній основі для теплоізоляційної композитної системи Capatect Carbon з високою стійкістю до ударів, посилена вуглецевими волокнами.

Опис продукту

Сфера застосування	Готова для застосування армуюча маса для застосування в складі теплоізоляційної композитної системи Capatect Carbon B, для ремонту будівель функціонального призначення та фасадів.
Властивості	■ Посилена карбоновими волокнами ■ Висока стійкість до ударів ■ Підвищена стійкість для запобігання тріщин ■ Чудові технологічні властивості / дуже зручна в застосуванні ■ Слабкий натяг ■ Атмосферостійка
Упаковка/Розмір тари	Відро, 20 кг
Колірні відтінки	Світло-бежевий.
Зберігання	Зберігати в прохолодному, сухому місці, без морозу. Берегти від прямих сонячних променів. Контейнери перед тривалим часом простою (пауза на зимовий період) необхідно повністю спустошити. Термін зберігання в оригінально закритій упаковці бл. 1 року.
Технічна характеристика	■ Щільність: прибл. 1,3 г/см^3 ■ Теплопровідність: 0,7 (W/m*K) ■ Еквівалент дифузії повітряного шару s_dH_2O: ≤ 0,5 м згідно DIN EN ISO 7783 для 3-мм шару, клас V2 (середній) згідно DIN EN 1062 ■ Водопроникність (показник w): прибл. 0,02 кг/(м^2*год^{0,5}) згідно DIN EN 1062 Клас W3 (низький) ■ Консистенція: пастоподібна ■ Ударостійкість: ■ ≤ 20 джоулів (товщина шару: мін. 3 мм) ■ Захист від граду: HW 5 (найвищий захист згідно стандарту Швейцарії VKF)
Артикул продукту/Продукт №	9814

CAPAROL

Застосування

Придатні основи	Всі основи повинні бути несучими, сухими, рівними (згідно DIN 18202 або 18203), чистими та без залишків усіх матеріалів, що можуть запобігти нормальному зцепленню.
Підготовка основи	Армування незаймистої теплоізоляційної композитної системи: Відшліфувати всі нерівності на стиках теплоізоляційних плит Capatect. Видалити весь пил від шліфування. Штукатурне армування: Видалити всі крихкі або нещільні деталі штукатурки та речовини, що можуть запобігти нормальному зцепленню. Відновіть пошкоджені ділянки за допомогою належних розчинів на мінеральній основі та дозвольте розчину затвердіти. Розгладьте поверхню, щоб вийшла рівна основа для наступного армування. Обклеїти захисним матеріалом підвіконня та інші виступаючі елементи.
Підготовка матеріалу	CarbonSpachtel готова для застосування. Перемішати перед застосуванням. Робочу консистенцію можна розмішати, додавши **дуже невелику кількість водопровідної води**, залежно від температури або робочих умов. CarbonSpachtel можна наносити за допомогою всіх сучасних гвинтових приладів, наприклад “Berö Speedy 15” або “Wagner PC 1”.
Метод нанесення	**Нанесення армуючого шару:** Захистити краї та кути за допомогою захисних крайових профілів, а всіх кутів віконних отворів – діагональною армувальною сіткою. Нанести CarbonSpachtel на теплоізоляційні плити по ширині армувальної сітки за допомогою квадратного зубчастого шпателя (8 x 8 мм). Ретельно притиснути Capatect Gewebe 650/110 (армувальна сітка) в щойно нанесений шар з накладенням сітки мін. 10 см. Інший шар CarbonSpachtel повинен бути нанесений способом “мокрим по мокрому” для забезпечення повного покриття сітки. Загальна товщина шару: від 3 до 4 мм. Армувальна сітка повинна бути вбудована у верхню третину армувального шару.
Витрата	Прибл. 1,3 кг/м^2 на 1 мм товщини шару. Це числове стандартне значення без розливу та втрат. Необхідно враховувати індивідуальні витрати для отримання вказаної товщини 3 мм.
Умови застосування	**Температура обробки:** Від +5°C до прибл. +30°C необхідно для матеріалу, основи, води та навколишнього повітря під час нанесення та затвердіння. Не наносити при прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані або високій відносній вологості повітря.
Період висихання	При температурі 20°C і відносній вологості повітря 65%: поверхня стає сухою через 24 години; повністю висихає і може піддаватися навантаженням через прибл. 3 дні. Матеріал стає твердим за допомогою випаровування води. Час висихання збільшується за рахунок низької температури та високої відносної вологості.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою.
Вказівки	**Не можна покривати мінеральними штукатурками або армуючими масами).** Для уникнення видимих стиків наносити способом “мокре по мокрому”. Щоб зберегти спеціальні властивості продуктів Carbon, їх не можна змішувати з іншими матеріалами. **Не наносити на горизонтальні поверхні, що піддаються впливу дощу або вологи.**

Примітки

Вступ	**Технічна консультація:** В рамках даної інформації неможливо дати рекомендації по обробці всіх типів поверхонь, що зустрічаються на практиці. Якщо потрібно обробити поверхні, які не вказані в даній Технічній інформації, то слід звернутися до нас або до наших співробітників технічного відділу. Ми із задоволенням надамо Вам докладну консультацію, пов'язану з конкретним об'єктом.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо необхідна медична консультація, майте при собі упаковку від продукту або етикетку. Містить суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 247-500-7] та 2-метил-2гізотіазол-3-один [ЕС № 220-239-6] (3: 1), 2-Гідроксипропілнеодеканоат. Може викликати алергічні реакції. Забезпечити належне провітрювання під час використання та висихання. Не вживати їжу, не пити і не курити під час використання продукту. При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води і в ґрунт. Очистити тару з милом та водою одразу після використання. Для шліфування використовувати пиловий фільтр P2. Не вдихати бризок спрею. Використовуйте комбінований фільтр A2 / P2 для напилення фарби. Відповідно до Європейського регламенту 528/2012 цей продукт визначено як “оброблений виріб” (небіоцидний продукт) і містить такі біоцидні речовини: Цинк-пиритіон (№ CAS 13463-41-7) Тербутрин (№ CAS 886-50-0)

Технічна інформація CT9814R NOE

	Октилізотіазолінон (№ CAS 26530-20-1)
Утилізація	Матеріали та вся супутня упаковка повинні бути утилізовані безпечним чином відповідно до всіх вимог місцевих органів влади. Особливу увагу слід приділяти утилізуванню відходів з місця відповідно до стандартних процедур будівельної ділянки. Продукт: Після концентрування його можна скидати на сміттєзвалище, якщо це відповідає місцевим нормам. Забруднена упаковка: Для переробки слід надавати тільки повністю порожні контейнери. Європейський каталог відходів EWC 080112
Дані з безпеки / маркування при транспортуванні	BSW20 Матеріали для покриття на водній основі, містять розчинники, захищені плівкою
Код продукту	M-DF02F

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua