

Capadecor® Switch Desert /Switch Lagoon



Пігменти з перламутровим гляncем для ефектного оформлення стін за допомогою лазурей DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color, для внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Сфера застосування	Пігменти з перламутровим гляncем являють собою шовковисто-блискучі, блискучі від одного або декількох відтінків до металевого гляncю ефектні пігменти для застосування у комбінації з настінними лазурями (DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color), для внутрішніх поверхонь.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ зручність в застосуванні, індивідуальне дозування, ■ блискучий ефект, ■ гра кольору, ■ металевий ефект, ■ отримання своєрідної оригінальної поверхні в приміщенні
Упаковка/Розмір тари	Банка 100 г
Колірні відтінки	<p>■ Ефектні пігменти з металевим гляncем:</p> <p>Perlatec Gold = золотий гляncевий</p> <p>Perlatec Silber = сріблястий гляncевий</p> <p>■ Блискучі ефектні пігменти одного колірного відтінку:</p> <p>PearlWhite = білий блискучий</p> <p>PearlRed = червоний блискучий</p> <p>PearlGreen = зелений блискучий</p> <p>PearlBlue = синій блискучий</p> <p>■ Блискучі ефектні пігменти декількох колірних тонів:</p> <p>Switch Desert Light = червоний, оранжевий, жовтий</p> <p>Switch Lagoon Water = зелений, бірюзовий, синій</p>
Зберігання	У прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання в оригінально закритій упаковці мінімум 2 роки.



Застосування

Придатні основи

Стіни і стелі всередині приміщення. Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин.
Підготовка поверхні залежить від властивостей поверхні. Необхідно дотримуватися вказівок в ТИ № 650 (відповідні основи).

Підготовка основи

Попередня обробка:

При грибковому і водоростевому нальоті поверхню спочатку потрібно почистити струменем води при дотриманні встановлених законом норм, потім обробити матеріалами Sapatox або FungiGrund. Дати поверхні добре висохнути.

Поверхня повинна бути чистою, без вільних частинок. Розділяючі речовини (наприклад, масла, жири) видалити відповідним способом. Сильні забруднення, наприклад, грибки, водорості, склоподібний цементний камінь без стійкості до навантажень, видалити способом струменевої обробки з використанням твердих струменевих засобів.

Поверхня повинна бути без речовин, що сприяють корозії (наприклад, хлориди). Щоб отримати рівномірне покриття достатньої товщини, відколи, тріщини, нерівності, пори, усадочні раковини необхідно обробити і виправити матеріалами системи Disbocret відповідно до вказівки виробника. Місця підновлення можуть бути більш-менш помітні після нанесення покриття.

Підготовка матеріалу

Ми рекомендуємо необхідну кількість пігментів спочатку трохи розвести водою і перемішати протягом мінімум 2 хвилин.

Кінцевий споживач обов'язково повинен обробити пробну ділянку, щоб була можливість відкоригувати бажаний ефект.

Пропорції при змішуванні

Кількість добавки:

Рекомендується додавати 3-5%, оскільки при такому додаванні ефект вже добре помітний. Для пігменту Perlateg Gold не рекомендується перевищувати 1-2% через колірне домінування золотого відтінку.

Кількість добавки в лазурі Deco-Lasur glänzend, Arte-Lasur, Arte-Lasur Color	2,5 л	5,0 л
1 %	25 г	50 г
2 %	50 г	100 г
3 %	75 г	150 г
4 %	100 г	200 г
5 %	125 г	250 г

Метод нанесення

Для нанесення лазурі DecoLasur Glänzend підходять овальні щітки, оброблені малярні щітки, плоскі кисті і натуральні губки. Вибір залежить від бажаної техніки (див. ТИ № 570).

Лазури ArteLasur, ArteLasur Color мають консистенцію, готову до застосування, і не потребують розведення. Рекомендується наносити ці лазури тільки м'якими інструментами (наприклад, поверхневими кистями або овальною щіткою). При цьому щітку ведуть короткими хрестоподібними рухами. Через короткий час провітрювання можна пройти по поверхні сухою м'якою ганчіркою (наприклад, для витирання пилу або для шпалер) (див. ТИ № 859).

Залежно від бажаного вигляду можна наносити наступний відтінок в техніці «мокре по мокрому» або після висихання першого колірного відтінку. Подвійний шар лазури підвищує інтенсивність колірного тону, кількість світлих або кольорових частинок і стійкість поверхні до навантажень.

Важливо:

1. Чим прозоріша лазурь (тобто чим менше буде додано тонуючої пасті), тим краще проявляється ефект самих пігментів.
2. Чим темніше колірний відтінок основи, тим більше підкреслюється кольоровість і перламутровий блиск ефектних пігментів.
3. На більш гладких основах найбільш вдало проявляється ефект багатоколірності / переливання кольорів ефектних Switch, Desert Light і Lagoon Water.

Структура покриття

- Sapaol-Haftgrund - попереднє ґрунтувальне покриття для наступних гладких проміжних покриттів;
- Putzgrund 610 - для схожих на мінеральні з злегка шорсткою структурою поверхонь;
- MultiStructur Fein/Mittel - для структурованих поверхонь, схожих на мінеральні;
- Metallocryl Interior - для "металік"-оптики.

Зверніть увагу:

Щоб уникнути структури від нанесення валиком, ґрунтувальні покриття слід наносити пензлем. ArteLasur не можна наносити проміжне покриття на лужні основи (напр., на силікатні фарби або штукатурки).

<p>Витрата</p> <p>Період висихання</p> <p>Очищення інструментів</p>	<p>Рекомендації по вибору колірного тону для наочності та інтенсивності ефектів: Різні ефектні пігменти в залежності від основного тону основи мають різний ефект. Стриманий ефект досягається на світлому колірному відтінку. Чим темніша основа, тим помітніший ефект. Щоб показати ряд нюансів (освітлення), ми рекомендуємо вибирати наведені нижче нейтральні колірні тони: 3D Granit 5 3D Granit 20 3D Granit 40 3D Granit 55</p> <p>Кольорові відтінки основи для виразної поверхні з пігментами Switch Desert (наприклад): 3D Papaya 95 3D Cameo 95 3D Cameo 125 3D Barolo 125</p> <p>Кольорові відтінки основи для виразної поверхні з пігментами Switch Lagoon (наприклад): 3D Flamenco 55 3D Malachit 120 3D Malachit 75 3D Verona 135</p> <p>Залежно від доданої кількості при змішуванні (див. таблицю "Співвідношення змішування").</p> <p>При температурі +20°С і відносній вологості повітря 65% приблизно через 4 години покриття сухе на поверхні. Залежно від застосованої лазури, дотримуйтеся вказівок відповідних технічних інформацій.</p> <p>Відразу після застосування промити інструменти водою, при необхідності з додаванням миючого засобу.</p>
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки

<p>Зверніть увагу (Станом на момент друку)</p> <p>Утилізація</p> <p>Детальні вказівки</p> <p>Центр обслуговування клієнтів</p>	<p>Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі або на шкіру відразу промити водою. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунт.</p> <p>Для утилізації тільки порожні ємності. Затверділі залишки матеріалу утилізувати як змішані будівельні відходи і відходи при знесенні.</p> <p>див. паспорт безпеки.</p> <p>Телефон:+38 (044) 379 06 91</p> <p>Факс:+38 (044) 379 06 85</p> <p>e-mail: info@caparol.ua</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технічна інформація D1816R NOE · Видання: September 2017

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.