РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР «БМ-ТЕСТ»
www.bm-test.com.ua • bm-test@ukr.net

20873
ДСТУ ISO/IEC 17025

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№23Б-061203

Об'єкт випробувань: Суміш для облицювання плиткою на деформівних основах, що працюють на вигин Caparol Keramik und Steinkleber Grau.

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПАРОЛ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 33811506).
вул. Переможна, 1-з, с. Василівка, Солонянський район, Дніпропетровська область, 52460.

Складено:

Ратушний Михайло
Інженер-технолог

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Орловський Валентин
Директор ТОВ «РВЦ «БМ-ТЕСТ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «БМ-ТЕСТ» УКРАЇНА 35840434

Екземпляр ✓

м. Рівне, 12.06.2023

1. **Замовник випробувань:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПАРОЛ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 33811506).
вул. Переможна, 1-з, с. Василівка, Солонянський район, Дніпропетровська область, 52460.

2. **Підстава для випробувань:**

Договір на проведення випробувань між ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «БМ-ТЕСТ» та ТОВ «КАПАРОЛ ДНІПРО» № 20В-063001 від 30.06.2020.
Рішення ООВ/ОС ДП «Дніпростандартметрологія» №20 ТН-9 від 01.03.2023.

3. **Надана документація:**

Акт відбору зразків продукції для проведення контрольних випробувань:
ООВ/ОС ДП «Дніпростандартметрологія» від 27.03.2023.

4. **Мета випробувань:**

Визначення для об'єкту випробувань показників за вимогами ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п. 5.2, 5.3, 5.5 таблиця 5 (час можливого технологічного пересування, прогин), 5.6.

5. **Нормативна документація, на яку є посилання в цьому протоколі:**

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови».

6. **Об'єкт випробувань:**

Суміш для облицювання плиткою на деформівних основах, що працюють на вигин Caparol Keramik und Steinkleber Grau Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011, відібрана із партії №15032023, що виготовлена 15.03.2023.

7. **Виробник:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАПАРОЛ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 33811506).
вул. Переможна, 1-з, с. Василівка, Солонянський район, Дніпропетровська область, 52460.

8. **Дата надходження зразків на випробування:**

14 квітня 2023 року.

9. **Терміни проведення випробувань:**

Початок випробувань: 01 травня 2023 року.
Закінчення випробувань: 03 травня 2023 року.

10. **Місце проведення випробувань:**

Випробувальні приміщення ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «БМ-ТЕСТ».

11. **Методи випробувань:**

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови».
ДСТУ Б В.2.7-239:2010 «Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ)»

12. Результати випробувань:

Таблиця 1

ДСТУ Б В.2.7-126:2011		Одиниці вимірю-вання	Нормативне значення	Фактичне значення	Невизна-ченість вимірю-вання*
Номер пункту	Вимоги				
1	2	3	4	5	6
5.2	Вологість сумішей	%	Не більше 0,5	0,2	*0,02*
5.3	Водоутримувальна здатність розчинових сумішей, отриманих із застосуванням сухих сумішей	%	Не менше 95	99,8	*0,15*
5.5	Фізико-технічні властивості сумішей, розчинових сумішей та розчинів на їх основі повинні відповідати вимогам, наведеним у таблицях 2-11:	-	*для групи ЗК4*	-	-
Таблиця 5	Час можливого технологічного пересування	год	Не раніше 48 (Через 48 год міцність зчеплення розчинової суміші з основою має становити не менше 0,3 МПа)	Міцність зчеплення розчинової суміші з основою через 48 годин становить 1,0 МПа.	*0,08*
	Прогин	мм	Не більше 2,5	1,4	*0,3*
5.6	Зовнішній вигляд	-	Однорідний за кольором порошок, який немає видимих неозброєним оком сторонніх включень	При огляді суміші сторонніх включень не виявлено. Суміш однорідна за кольором	-

Примітка: * - в протоколі випробувань вказана розширена невизначеність вимірювання в тих же одиницях, що і вимірювана величина. Розширена невизначеність вимірювання отримана шляхом множення стандартної невизначеності на коефіцієнт охоплення, який відповідає рівню довіри p=0,95.

м. Рівне, Україна

12.06.2023

Протокол поширюється тільки на випробувані зразки в тому вигляді, в якому вони були надані на випробування, та не може бути повністю або частково відтворений, тиражований без письмового дозволу випробувального центру ТОВ «РВЦ «БМ-ТЕСТ»