



ПРИГОТУВАННЯ МОЗАІЧНОЇ ШТУКАТУРКИ Capatect Mosaikputz

Для приготування штукатурки Capatect Mosaikputz необхідно змішати 8 кг рідкого компоненту\в'язучого Capatect Mosaikputz Premix та 17 кг кольорового піску (упаковки по 1 кг) в одному відрі об'ємом 25 кг. В результаті змішування виходить 25 кг готового до застосування декоративного мозаїчного розчину. Наповнювач (кольоровий пісок) упакований у поліетиленові пакети масою по 1 кг, на якому вказана умовна позначка відповідно до кольору піску. Розмір зерна наповнювача (кольорового піску) від 1,0 мм до 1,8 мм. Об'єм в'язучої речовини (Premix) 8 кг.

Послідовність приготування декоративної мозаїчної штукатурки Capatect Mosaikputz з використанням обладнання для автоматичного змішування (міксер):

1. В каталозі зразків штукатурки потрібно вибрати бажаний дизайн. За бажанням клієнта можна створити ексклюзивну індивідуальну колірну композицію шляхом підбору потрібної кількості кольорів наповнювача.
2. Зафіксувати номер дизайну обраної штукатурки, який зазначений в каталозі дизайнів. В разі створення індивідуального дизайну записати його рецептуру (номер наповнювача та кількісне співвідношення).
3. Згідно з таблицею рецептур відібрати відповідну кількість наповнювача з відповідними номерами кольору. У разі створення індивідуального дизайну штукатурки кількість та колір наповнювача повинні відповідати обраному дизайну, при цьому загальна кількість наповнювача на одне відро штукатурки повинна бути не менше 17 кг.
4. У відро з в'язучим (Premix) висипати 17 пакетів наповнювача в послідовності, вказаної в таблиці рецептур. Наприклад, якщо клієнт обрав дизайн Capatect Mosaikputz 4, послідовність додавання наповнювача у в'язуче повинно бути таким: KS 8/5 – 3 кг (три пакетика), KS 8/13 – 3 кг (три пакетика), KS 9/3 – 3 кг (три пакетика), KS 9/10 – 8 кг (вісім пакетиків).
5. Після додавання наповнювача у відро з в'язучим потрібно ретельно закрити кришку відра та встановити його в шейкер для змішування. Тривалість перемішування повинна бути не більше 1 хвилини.
6. Після перемішування штукатурки потрібно обов'язково перевірити якість перемішування та відповідність отриманої штукатурки до зразка. Остаточну перевірку слід робити після повного висихання штукатурки.
7. Після перевірки отриманої штукатурки щільно закрити відро з продуктом, вказати на кришці номер дизайну, або індивідуальну рецептуру.

УВАГА: Виробник гарантує відповідну якість продукту при використанні оригінальних компонентів (в'язучого та наповнювача) мозаїчної штукатурки Capatect Mosaikputz та використання обладнання для змішування Caparol. При використанні в'язучого або наповнювачів інших виробників або обладнання виробник не несе відповідальності за якість отриманої штукатурки.

УВАГА: Після змішування компонентів штукатурки треба обов'язково робити порівняння отриманого дизайну штукатурки зі зразком в каталозі після повного висихання. Робити це потрібно для КОЖНОГО ВІДРА штукатурки.

УВАГА: Тривале (більш 1 хвилини) та/або більш інтенсивне перемішування компонентів штукатурки може привести до часткового стирання кольорового покриття наповнювача та тонування в'язучої речовини. Це неодмінно призведе до розбіжностей отриманої штукатурки зі зразком. Однак ці розбіжності не вплинуть на експлуатаційні характеристики покриття мозаїчної штукатурки.

УВАГА: Для приготування мозаїчної штукатурки бажано обирати в'язуче та наповнювач однієї партії для запобігання колірних розбіжностей на поверхні. В іншому випадку перед нанесенням мозаїчної штукатурки на поверхню рекомендовано змішувати вміст кожного відра між собою.



Детальніше про продукт



Capatect Mosaikputz

МОЗАІЧНА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА

