Caparol Glättspachtel

Готова до застосування пастоподібна дисперсійна шпаклівка для внутрішніх робіт.

Опис продукту

Вступ	Готова до використання міцна, пастоподібна, акрилова, фінішна шпаклівка з високою адгезією. Для ефективного фінішного вирівнювання стін та стель в приміщеннях з нормальною та низькою вологістю, для досягнення рівня якості Q3 та Q4. Прекрасно наноситься на великі площі, з хорошою покривною здатністю та заповнюючими властивостями. Дуже добре підходить для вирівнювання поверхонь, таких як: бетон, мінеральні штукатурки, гіпсокартонні плити. Ідеально підходить для подальшого фарбування або оброки поверхонь фактурними штукатурками та шпалерами під фарбування.
Сфера застосування	**Caparol Glättspachtel** - універсальна малярна шпаклівка для вирівнювання великих нерівностей або тріщин, для підготовки бетону, грубих і пошкоджених поверхонь штукатурки.
Властивості	■ водорозчинна, екологічна та зі слабким запахом; ■ володіє високою адгезією; ■ тверда після висихання, не осідає; ■ шліфується в сухому вигляді; ■ здатна до дифузії; ■ еластична при розгладжуванні; ■ максимальна товшина одношарового нанесення - 3 мм.
В'яжуче	Дисперсія синтетичних полімерів відповідно до DIN 55945.
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро 8 кг та 25 кг.
Колірні відтінки	Натурально біла. Тонується з додаванням максимально 5% повнотонових та тонуючих паст CaparolColor или AmphiColor.
Ступінь глянцю	Матова
Зберігання	Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.
Технічна характеристика	■ клас реакції на вогонь: A2-s1, d0 (негорючий - низьке виділення диму, не утворює горючих частинок) відповідно до ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT). ■ адгезія: ≥ 0,3 МПа відповідно до ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT).
Вказівки	Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками відповідно до ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT) - Технічні вимоги до зовнішньої та внутрішньої штукатурки на основі органічних в'яжучих речовин. Реєстраційний номер декларації - DP01:9720-7869-8102-9055.

Застосування

Придатні основи	Поверхня повинна бути сухою, чистою від бруду і розділяючих речовин. Залежно від основи і її властивостей потрібно нанести відповідне ґрунтувальне покриття. Звертайте увагу на Технічну інформацію №650 «Основи та способи їх обробки». Глянцевим, старим покриттям надати шорсткості.
Метод нанесення	**Шпаклювання вручну:** Caparol Glättspachtel перед нанесенням добре перемішати та розгладити сталевим шпателем. Після висихання зашліфувати. Після досягнення відповідної консистенції Caparol Glättspachtel можна наносити методом розпилення (з додаванням максимально 5-10% води). **Відповідне обладнання для механізованого (безповітряного) нанесення:** Спеціалізовані штукатурні станції та високопродуктивне обладнання для безповітряного нанесення. При розпиленні методом безповітряного нанесення Airless - видалити фільтри з обладнання. Розмір форсунки: 0,035-0,043" Тиск приблизно: 150-180 бар При розпилюванні шпаклівки безповітряними розпилювачами використовуйте форсунки з більшими отворами. Для забезпечення оптимальної обробки, за допомогою безповітряного розпилювача, температура матеріалу повинна бути мінімально +10°C під час обробки.
Структура покриття	**Фарбовування:** Поверхні, які оздоблені за допомогою Caparol Glättspachtel, після висихання можна фарбувати усіма дисперсійними та латексними фарбами Caparol або акриловими лаками Capacryl без грунтування. Перед нанесенням Sylitol Bio-Innenfarbe рекомендується нанесення грнтувального шару Caparol-HaftGrund EG. Перед подальшою обробкою пластичними масами або приклеювання склотканини або текстильних шпалер потрібен грунтувальний шар Caparol HaftGrund EG або Capatect PutzGrund 610.
Витрата	Приблизно 1800 г/м^2/мм товщини шару.
Умови застосування	**Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні:** +5°C для основи та навколищнього середовища.
Період висихання	В залежності від вологості та температури повітря, та товщини шару, приблизно 12–48 годин.
Очищення інструментів	Після використання одразу промити водою.
Вказівки	**Шпаклівка Caparol Glättspachtel не призначена для приміщень з високою вологістю.** Через застосування натуральних наповнювачів можливі незначні відмінності в кольорі. На щільних, вбираючих поверхнях можуть з'являтися повітряні бульбашки. Їх можна знову видалити після додаткового розгладжування поверхні. Час повторного розгладжування залежить від температури і вологості повітря. Якщо після повторного розгладжування виникли повітряні бульбашки, це означає, що загладжування зроблено занадто рано. Тоді слід повторити загладжування. На грубих, текстурних основах для досягнення гладкої і рівної поверхні, може знадобитися повторне шпаклювання.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Тримати подалі від дітей. При попаданні в очі, негайно промити проточною водою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і грунт.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту. Виробник не несе відповідальності за якість продукції у випадку використання після завершення терміну придатності, а також у разі порушення умов зберігання, підготовки основи або неправильного застосування матеріалу, включно з використанням не за призначенням чи в умовах, не передбачених цим Технічним листом.
Утилізація	В утилізацію здавати тільки порожні ємкості. Рідкі матеріали можна утилізувати як залишки фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділу фарбу або побутове сміття.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія на основі синтетичної смоли, мікрокальцит, тальк, вода, адитиви. Для цієї групи продуктів не встановлено гранично допустимого значення вмісту ЛОС відповідно до норм ЄС та українського Технічного регламенту. Даний продукт містить менше 9 г/л ЛОС.

Центр обслуговування клієнтів

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

E-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.