Capalac BaseTop Venti

Шовковисто- глянцева, високо покривна однокомпонентна емаль для раціонального застосування для зовнішніх і внутрішніх робіт. Універсальна емаль для всього будинку. Паропроникна система фарбування вікон.

Опис продукту

Сфера застосування

Високоякісна, паропроникна будівельна емаль для ґрунтувального, проміжного і фінішного покриття з однієї упаковки, для дерев'яних елементів строгих і обмежено строгих розмірів (за винятком фахверку і обшивки фасадів), покритих ґрунтовкою поверхонь з металу і твердого ПВХ для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Ідеально підходить для відновлення старих покриттів без додаткового ґрунтування. На відкидних віконницях рекомендовано використовувати атмосферостойкую фарбу Capadur Color Wetterschutzfarbe. Не використовувати для садових меблів і меблів для сидіння. Не наносити білі тони на опалювальні системи з огляду на можливе пожовтіння (використовувати Capalac Heizkörper-Lack).
У зв'язку з виділенням запаху, типового для лаків на основі смоли алкіду, для великих площ в приміщеннях рекомендується використовувати Capacryl PU-Satin / Gloss.

Властивості

- паропроникна система фарбування вікон
- висока покривна здатність на поверхнях та з країв
- висока здатність до заповнення
- швидко сохне
- дуже хороша атмосферна стійкість завдяки алкідній смолі, модифікованій силіконом
- зносостійка поверхня
- стійкість до дії звичайних побутових засобів для очищення
- не містить ароматичних вуглеводів

В'яжуче

Силіконово-алкідна смола з розчинниками, що не містять ароматичних вуглеводнів.

Упаковка/Розмір тари

Білий:
750 мл, 2,5 л, 10 л
ColorExpress:
1 л, 1,5 л, 10 л

Колірні відтінки

Білий, інші відтінки тонуються в системі ColorExpress (Capalac mix).
Вказівка: На поверхні покриттів насичених і темних відтінків може статися тимчасове витирання пігменту - при необхідності нанести прозоре запечатуюче покриття продуктом Capalac Kunstharz-Klarlack.
Поверхні, покриті лаком світлих тонів або білого кольору, можуть пожовтіти через нестачу сонячного світла (УФ-випромінювання), тепла і хімічних впливів, наприклад, парів аміаку, що виділяються з чистячих засобів, клею, фарб або з герметиків. Таке пожовтіння типово для даного матеріалу і не є його дефектом.
Стійкість колірного тону відповідно до інструкції BFS № 26:
В'яжуче: клас B
Пігментація: група 1 - 3 в залежності від відтінку

Ступінь глянцю

Шовковисто-глянцевий

Зберігання

В прохолодному місці. Ємності зберігати щільно закритими.

Технічна характеристика

- Щільність: бл. 1,3 г/см^3

Застосування

Придатні основи

Заґрунтована та вкрита лаком деревина, метал та твердий ПВХ. Поверхня повинна бути чистою, сухою, без розділяючих речовин, і володіти здатністю до навантажень. Вологість дерев'яних елементів точних за розмірами не повинна перевищувати 13%. а дерев'яних елементів обмежено точних розмірів - 15%.

Підготовка основи

Дерев'яні елементи:
Дерев'яні поверхні відшліфувати в напрямку волокон, ретельно очистити і видалити виступаючі компоненти, наприклад, смолу і засмолкb. Обламати гострі краї (докладніше див. Інструкцію BFS № 18).

Залізо, сталь:
Залізні і сталеві поверхні підготувати до нормативного ступеня чистоти SA 21/2 (піщано-струменева обробка) або ST3 (машинний спосіб) згідно до DIN EN ISO 12944-4.

Цинк, твердий ПВХ:
Обробити аміачним розчином за допомогою шкурки згідно з інструкцією BFS № 5 і 22.

Алюміній (НЕ анодований):
Очистити нітророзчинником або фосфорною кислотою за допомогою шкурки згідно з інструкцією BFS №6.

Старі покриття:
Старі покриття, що не володіють термопластичністю, відшліфувати і/або обробити лугом.

Підготовка матеріалу

Перед застосуванням ретельно перемішати.

Метод нанесення

Capalac BaseTop Venti можна наносити пензлем, валиком або розпилювачем.

Наносити матеріал методом розпилення (Aircoat) в доставленої з заводу консистенції є можливим тільки при нагріванні матеріалу (TermSpray).

Вказівки по нанесенню метедом розпилення:

	Діаметр форсунки	**Тиск**	**Розбавлення**	**Температура матеріалу**
Aircoat-Termspray	0,011 – 0,013 дюйми	180 – 200 бар	не розбавляти	35°C

Структура покриття

Основа	Застосування	Підготовка поверхні	Просочування	Ґрунтування	Проміжне покриття	Фінішне покриття
Дерево, дерев'яні матеріали	внутрішні роботи	відшліфувати	-	Capalac BaseTop	При необхідності Capalac BaseTop	Capalac BaseTop
Дерево	зовнішні роботи	BFS № 18	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capalac BaseTop	Capalac BaseTop	
Залізо, сталь	внутрішні роботи	видалити іржу/ обезжирити	-	Capalac AllGrund	При необхідності Capalac BaseTop	
	зовнішні роботи	видалити іржу/ обезжирити	-	2 шари Capalac AllGrund	Capalac BaseTop	
Цинк	внутрішні роботи	BFS № 5	-	Capalac AllGrund	При необхідності Capalac BaseTop	
	зовнішні роботи	BFS № 5	-	2 шари Capalac AllGrund або 1 шар Disbon 481 EP-Uniprimer	Capalac BaseTop	
Алюміній	внутрішні/ зовнішні роботи	BFS № 6	-	Capalac AllGrund	При необхідності Capalac BaseTop	
Тверді пластмаса	внутрішні/ зовнішні роботи	BFS № 22	-	Capalac BaseTop	При необхідності Capalac BaseTop	
Міцні старі покриття	внутрішні/ зовнішні роботи	відшліфувати	Пошкоджені ділянки підготувати та заґрунтувати в залежності від поверхні		При необхідності Capalac BaseTop	
Увага!: для поверхонь з порошковим або Coll-Coating покриттям, а також для інших критичних поверхонь перед початком робіт необхідно нанести пробне покриття і перевірити адгезію.						

Витрата

	Щіткою	Валиком	Розпиленням
Витрата мл/м^2 /шар	80-100	70-90	100-120

Значення витрати є приблизними, вони можуть відрізнятися в залежності від властивостей поверхні. Точна норма витрат визначається тільки за допомогою попереднього пробного нанесення.

Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні:
не менше 5° C

Період висихання

При 20° C та відносній вологості повітря 65%*	**Суха від пилу**	**Суха на дотик**	**Нанесення наступного шару**
години	бл. 3	6-7	6-8

При більш низькій температурі, вищій відносній вологості повітря і більшій товщині шару час сушіння збільшується.

Очищення інструментів

Відразу після застосування промити розріджувачем для синтетичної смоли або замінником скипидару.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Capalac Base Top Venti білий та Capalac mix Base Top Venti білий:

- Продукт горючий.
- Небезпечний для водних організмів, може завдавати шкідливий вплив.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Щільно закриті ємності зберігати в добре провітрюваному місці.
- Тримати подалі від джерел займання - не курити.
- Не вдихати пар/аерозоль.
- Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
- Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води або в ґрунт.
- При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
- Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
- При попаданні в шлунок не викликати блювоту.
- Відразу ж звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.
- Більш детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Capalac Base Top Venti прозорий:

- Продукт горючий.
-
  - Небезпечний для водних організмів, може завдавати шкідливий вплив.
  - Зберігати в недоступному для дітей місці.
  - Щільно закриті ємності зберігати в добре провітрюваному місці.
  - Тримати подалі від джерел займання - не курити.
  - Не вдихати пар/аерозоль.
  - Уникати потрапляння в очі і на шкіру.
  - Не допускати потрапляння в каналізацію / стічні води або в ґрунт.
  - При недостатній вентиляції використовувати респіратор.
  - Застосовувати тільки в добре провітрюваних областях.
  - При попаданні в шлунок не викликати блювоту.
  - Відразу ж звернутися до лікаря і показати йому упаковку або етикетку.
  - Більш детальна інформація: див. паспорт безпеки.

Утилізація

На повторну переробку здавати ємності, очищені від залишків матеріалу. Ємності із залишками матеріалу здавати в пункти утилізації старих лакофарбових матеріалів.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

Для категорії продуктів (категорія A/d): 300 г/л (2010 г.). Даний продукт містить макс. 300 г/л ЛОС.

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

Алкідна смола, аліфатичні вуглеводні, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, висушуючі речовини, засоби, що захищають шкіру, добавки.

Центр обслуговування клієнтів

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua